

両面粘着テープ

No.800/No.800-W/No.801/No.801-K/No.802/No.812/
No.815/No.817/No.822/No.823/No.843/No.843-S/No.844/
No.855-1P



一般特性

品番	基材	粘着剤	剥離紙		テープ特性				用途	
			種類	枚数(色)	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	保持力 (mm)	剪断粘着力 (N/cm ²)		
800	不織布	アクリル系	ポリラミ紙	1(白)印刷付	0.14	6.66	0.6 (25×25)	70.00	金属とプラスチックとの接合、各種銘板の接着固定、合板・化粧板等の仮止め	
800-W				1(白)	0.14	6.66	0.6 (25×25)	70.00		
801				1(アイボリー)	0.10	6.30	0.8 (25×25)	39.00		一般固定、ポスター、ディスプレイなどの固定
801-K				1(白)	0.10	3.90	0.8 (25×25)	42.00		化粧板、壁紙等内装材の固定
802				1(白)	0.10	5.10	0.5 (25×25)	20.00		フィルム、コート紙・乾燥工程の接続接合
812				1(白)	0.15	8.19	0.9 (25×25)	61.54		自動車内装材の固定、プラスチックどうしの接合
815				グラシン	1(茶)	0.15	I面:4.68 II面:3.61	I面:0.6 (25×25) II面:0.4 (25×25)		40.93
817	ポリエステル	アクリル系	ポリラミ紙	1(白)	0.098	6.03	0.5 (25×25)	60.55	薄手汎用タイプ、一般接着固定	
822				1(白)	0.094	I面:3.23 II面:1.83	I面:0.1 (15×20) II面:0.2 (15×20)	15.00	自動車塗装マスキング仮止め用、種バックのシール用、透明プラスチックの接合	
823				1(白)	0.10	5.10	0.7 (25×25)	18.00	自動車塗装マスキング仮止め用、透明プラスチックの接合・固定	
843	ポリエチレン発泡体	アクリル系	ポリラミ紙	1(クリーム)	0.74	6.28	0.6 (15×25)	65.00	ハンガー・フック、一般雑貨などの固定	
843-S				2(クリーム)	0.74	6.28	0.6 (15×25)	65.00	打ち抜き加工用、ハンガー・フック、一般雑貨などの固定	
844				1(白)	0.83	4.10	0.2 (15×25)	67.00	自動車モール・エンブレムの固定、ガラス・金属・塗装板等の接合	
855-1P	布	ゴム系		1(白)	0.50	5.10	1.00 (25×25)	46.00	ポスターの掲示、カーベットの固定	

保持力測定条件/荷重: 1kg、時間: 60分

入数(個)

弊社担当者までお問い合わせください。