電気テープ
No.12/No.13(セパ付)/No.559A/No.559B/No.692



一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	テープ特性					特 長 用 途
				耐熱区分	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)	
12	布テープ	綿布	ゴム系	Y	0.30	8.75	120.0	8	電線の識別・表示・結束用
13(セパ付)				Y	0.32	11.3	121.0	8	ワイヤーの表示マーク用
559A	ポリエステルテープ	ポリエステル	シリコーン系	ー	0.80	2.60	48.1	85	プリント基板端子メッキ時のマスキング
559B				ー	0.12	2.70	48.5	88	プリント基板端子メッキ時のマスキング(凹凸段差大きいもの)
692	ポリイミドテープ	ポリイミド		H	0.056	2.19	74.7	54	高耐熱プリント基板端子メッキ時のマスキング

●耐熱区分: 絶縁の種類 Y A E B F H
電気機器の許容最高温度 90℃ 105℃ 120℃ 130℃ 155℃ 180℃

①この製品は、電気用粘着テープです。用途以外には使用しないでください。
②事前に、使用するテープが条件に合致しているかどうか十分確認の上ご使用ください。

入数(個)

弊社担当者までお問い合わせください。

保護粘着フィルム
No.701/No.702/No.702K/No.709T

特 長

●再剥離性に優れ、さまざまな素材の表面をしっかり保護します。

用 途

●No.701/金属の表面保護用、加工時の保護用(ステンレス、アルミ、他)。
●No.702,709T/一般保護用(プラスチック、ガラス、化粧板、建材、他)。

一般特性

品番	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
701※	ポリエチレン	アクリル系	0.085	1.00	16.0	250
702			0.065	0.40	12.0	250
702K			0.065	0.50	12.0	250
709T			0.065	0.60	12.0	250

入数(個)

品番	幅	長さ	外装
701 702 702K 709T	1,020mm	100m	2

※詳細は弊社担当までお問い合わせください。

色

●701:白　●702K:青
●702:青　●709T:半透明

サイズ対応　耐 水

せこたんTM

シールテープ せこたんTM CS-5010



特 長

●補修材の注入状況を確認できます。
●養生時間が短く、工期を短縮できます。
●施工後のはく離が容易で、仕上がり面がきれいです。
●テープに目盛りがあり、注入座金固定の位置決めをしやすいです。

用 途

●低圧注入工法(コンクリートひび割れ補修工法)に使用するシール材。

仕 様

品番	品名	色	サイズ	個装	入数(外箱)
CS-5010	せこたんTM	水色	60mm×18m	3巻	18巻

せこたんTM専用プライマー CSP-5000

特 長

●シールテープせこたんTM専用プライマー(下塗塗料)です。下処理後のコンクリートに塗布してください。

仕 様

品番	品名	色	容量	個装	入数(外箱)	成分
CSP-5000	せこたんTM 専用プライマー	無色透明	280g	1本	6本	一液型水系プライマー(非硬化)

●ボトル 白色/樹脂素材

従前までの施工

●シール材が硬化するまで 1 日かかる
●はがすときに手間がかかる
●注入状況が確認しにくい

せこたんTM 使用例

使用目安:テープ3巻でプライマー1本



5つのメリットで作業効率アップ!
コンクリートひび割れ補修の工程が変わります。

せこたんTM 専用プライマー:
せこたんTMのコンクリートへの付着性を高める下塗塗料です。下処理後のコンクリートに塗布してください。

工期短縮



座金固定目盛付

注入状況確認

はく離が容易

仕上がりきれい

※注入材はエポキシ系の補修材を使用してください。

施工時間の目安

■施工1日目

下地研磨(5分) → 専用プライマー塗布+乾燥(20分) → シールテープ貼付+注入座金固定(40分) → 補修材注入(30分) → 補修材硬化(24時間)

■施工2日目

シールテープはく離(5分) → 完了

【条件】直線ひび割れ3mの施工(施工時期:春-秋)の場合
※施工場所、気温による養生時間の変化等により、施工時間は変動します。

詳細については弊社担当者までお問い合わせください。

せこたん™

シールテープ せこたん™補強用 CS-5020

特 長

●柔軟性があり、従来のシールテープよりも躯体の凹凸や、曲がったひびにも追従して貼付する事ができる。
●上から従来のシールテープを貼付・重ね貼りした後も透明性があり、補修材の注入状況を確認できる。
●重ね貼りしたシールテープと一体化、同時にはく離・撤去できる。

用 途

●シールテープせこたん™CS-5010の下貼り。

仕 様

品番	品名	色	サイズ	個装	入数(外箱)
CS-5020	せこたん™ 補強用	クリーム	25mm×18m	3巻	18巻

シールテープのみの使用例



シールテープ+補強テープの使用例

施工時間の目安

■施工1日目

下地研磨（5分） → 専用プライマー塗布＋乾燥（20分） → 補強テープ貼付（10分） → シールテープ貼付+注入座金固定（40分） → 補修材注入（30分） → 補修材硬化（24時間）

■施工2日目

補強テープ、シールテープはく離（5分） → 完了

【条件】直線ひび割れ3mの施工（施工時期：春-秋）の場合
※施工場所、気温による養生時間の変化等により、施工時間は変動します。
※躯体の状態により、専用プライマーを使わない場合は、施行時間は短くなります。

詳細については弊社担当者までお問い合わせください。

MEMO メモ

スクリーンマスキングテープ No.604



特 長
●のり残りが少なく、耐溶剤性、紗・枠への接着性が優れています。

用 途
●スクリーンのマスキング固定用など。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	テープ特性			
				厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
604 (セパ付)	スクリーン マスキングテープ	蒸着 ポリエステル	アクリル系	0.060	2.98	40.0	100

入数(個)
弊社担当者までお問い合わせください。

色
シルバー

サイズ対応　重ねて貼れる　仮止め　耐 水

アルミテープ No.950/No.951/No.961/No.800



特 長
●水、錆に強く、耐久性に優れています。

用 途
●一般建築用、配管保護用。
●自動車の板金補修用など。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	テープ特性		
				厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)
950	アルミテープ	アルミ箔	アクリル系	0.093	5.30	39.0
951 (セパ付)				0.091	5.52	39.0
961 (セパ付)				0.12	6.28	64.0
800 (セパ付)	自動車補修用 アルミテープ			0.12	6.28	64.0

入数(個)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	個装	内装	外装
950	12	50	25	–	125
	20		15		75
	25		12		60
	50		6		30
951	50	50	6	–	24
	175		1		4
961	50	50	6	–	24
	100		3		12
800	50	3	1(※箱入り)	10	50

色
シルバー

サイズ対応　重ねて貼れる　仮止め　耐 水